

Technisches Merkblatt

Beispritzlack

400 ml / 2800-780

Beschreibung / Eigenschaften

Der Beispritzlack basiert auf einer spezifischen Harz- und Lösungsmittel-Kombination. Er zeichnet sich durch sein sehr gutes Anlösevermögen und seine gute Polierbarkeit aus. Er ist besonders geeignet für Beispritzarbeiten bei 2-Schichtlackierungen und 2K-Einschichtlackierungen.

zur Ausbesserung von Lackübergängen bei Beilackierungen



NORMFEST®

Normfest GmbH

Siemensstraße 23

42551 Velbert

Tel. + 49 20 51 / 275 -0

Fax + 49 20 51 / 275 -141

Email: info@normfest.de

www.normfest.com

www.normfest-shop.com



Anwendungshinweise

In mehreren leichten Sprühgängen auf die Spritznebel-Randzone des 2K Klarlacks oder 2K Decklacks aufsprühen, bis ein homogener Übergang entsteht. Keine Abluftzeit für 2K Klarlack oder 2K Decklack relevant. Persönliche Schutzausrüstung ist zu tragen (Atemschutzmaske Typ: FFP3D = Art.-Nr. 7915 000 300), Schutzhandschuhe (z.B. Latex (Art.-Nr. 7695 005 ...) oder Nitril (Art.-Nr. 7795 002 ...)). Nach Beenden des Lackievorgangs, Dose umdrehen und Ventil leersprühen.

Einsatzbereiche

Ideal anzuwenden in den Ausnebel-Übergangszonen bei Beilackierungen und Spot Repair.

Technische Daten

Inhalt : 400 ml

Form : Aerosol

Farbe : hochglänzend

Geruch : Charakteristisch

Basis : spezielle Harz-/ Lösemittel-Kombination

Festkörperanteil: 2,6 Gew.-%

entfällt

Monate / 20 °C

Ergiebigkeit: ca. 0,5 m² / Spraydose
VOC-Wert: 763 g/l 305 g/Dose

Glanzgrad:
Lagerstabilität: 36

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.